GRASA DE ALTO RENDIMIENTO CARTUCHO
CON SULFONATO DE CALCIO

WD-40 SPECIALIST

RESUMEN DEL PRODUCTO

Lubrica y protege de la corrosión y la humedad, resistente a altas cargas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Excelente adhesión y cohesión proporcionando altas propiedades de sellado.**
- **Previene el desgaste en la mayoría de los procesos que requieren elevadas cargas de trabajo.**
- **Protección duradera contra el óxido y la corrosión.**

Cartucho: para usar con bomba de engrase

RECOMENDADO PARA

RODAMENTOS

ENGRANAJES

MAQUINARIA

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

PROPRIEDADES	GRASA DE ALTO RENDIMIENTO
Apariencia	Marrón claro
Rango temperatura de uso	-30°C a +140°C
Viscocidad	290 mm 2/s a 40°C
Densidad relativa del líquido	1020g/cm
Solubilidad en agua	No soluble
Compatibilidad	Todos los metales
Test de desgaste 4 bolas	7500N
Protección de corrosión	5% (ASTM B117) ≤ 1 – 1 (ISO 11007)
Punto de gota	+280°C
Resistencia a la carga	300lbs a 1 hora. 500lbs a 1 hora. SIN FALLOS (ASTM D2595)
Propiedades de presión extrema	400kg (ASTM D2595)

GRASA DE ALTO RENDIMIENTO TUBO
CON SULFONATO DE CALCIO

WD-40 SPECIALIST

RESUMEN DEL PRODUCTO

Lubrica y protege de la corrosión y la humedad, resistente a altas cargas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente adhesión y cohesión proporcionando altas propiedades de sellado.
- Previene el desgaste en la mayoría de los procesos que requieren elevadas cargas de trabajo.
- Protección duradera contra el óxido y la corrosión.

RECOMENDADO PARA

RODAMENTOS

ENGRANAJES

MAQUINARIA

INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

PROPRIEDADES	GRASA DE ALTO RENDIMIENTO
Apariencia	Marrón claro
Rango temperatura de uso	-30°C a +140°C
Viscocidad	290 mm 2/s a 40°C
Densidad relativa del líquido	1020g/cm
Solubilidad en agua	No soluble
Compatibilidad	Todos los metales
Test de desgaste 4 bolas	7500N
Protección de corrosión	5% (ASTM B117) ≤ 1 – 1 (ISO 11007)
Punto de gota	+280°C
Resistencia a la carga	300lbs a 1 hora. 500lbs a 1 hora. SIN FALLOS (ASTM D2595)
Propiedades de presión extrema	400kg (ASTM D2595)

Fecha de Actualización: 21/08/2023