HOJA TÉCNICA

Nº Doc.:
060200301HT
Fecha:
11.03.2014

PRODUCTO

DC-400 ETI

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva doble cara, con soporte de malla de algodón, adhesivo caucho sintético blanco y protectivo de papel siliconado marrón.

SOPORTE: Malla de algodón.

ADHESIVO: Caucho sintético blanco

PROTECTOR: Papel bisiliconado marrón de 80 g/m^2

MEDIDAS DISPONIBLES: 50 mm x 10 M

50 mm x 25 M

PRESENTACION: Retráctil individual etiquetado

CARACTERÍSTICAS

Elevado tack.

Buenos valores de adhesión.

Soporte de extrema adaptabilidad sobre la superficie de aplicación.

Fácil rasgado.

APLICACIONES

Aplicaciones en el sector de decoración.

Colocación de moquetas.

Adecuado para la fijación permanente sobre superficies rugosas o porosas.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
✔ Espesor	µm	210
✔ Espesor liner	µm	70
✔ Adhesión	N / 25mm	35
✔ Tack	cm	2
✔ Elongación	%	4
✔ Resistencia a la tracción	N / 25mm	42,5
✔ Resistencia a la temperatura	ºC	De -10 a 50

Cuando se almacena en las cajas originales a 23ºC de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de seis meses.
Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.
El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 ºC y 40ºC. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 ºC no es recomendado.
Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del substrato, impurezas en o sobre el substrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.
La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son validos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.
Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.
Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.