Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x7-FC

Información del producto



Alma: polipropileno

... *Más información*

Construcción: 6x7-FC
Marcado: According to standard
Certificación: EN 12385-4

Factor medio relleno: 0,47

© August 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x7-FC

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
Y106071NGD02	2	1.960	Galvanizado B	sZ	2,6	1,48	Seco	1,4
Y106071NGD03	3	1.960	Galvanizado B	sZ	5,86	3,32	Seco	3,1
Y106071NGD04	4	1.960	Galvanizado B	sZ	10,4	5,9	Seco	5,5
Y106071NGD05	5	1.960	Galvanizado B	sZ	16,3	9,23	Seco	8,6
Y106071NGD06	6	1.960	Galvanizado B	sZ	23,4	13,3	Seco	12
Y106071NGD08	8	1.960	Galvanizado B	sZ	41,6	23,6	Seco	22
Y106071NGD10	10	1.960	Galvanizado B	sZ	65,1	36,9	Seco	35
Y106071NGD11	11	1.960	Galvanizado B	sZ	78,7	44,6	Seco	41,7
Y106071NGD12	12	1.960	Galvanizado B	sZ	93,7	53,1	Seco	50
Y106071NGD13	13	1.960	Galvanizado B	sZ	110	62,4	Seco	58,3
Y106071NGD14	14	1.960	Galvanizado B	sZ	128	72,3	Seco	67,6
Y106071NGD15	15	1.960	Galvanizado B	sZ	146	83	Seco	77,6
Y106071NGD16	16	1.960	Galvanizado B	sZ	167	94,5	Seco	88,3
Y106071NGD18	18	1.960	Galvanizado B	sZ	211	120	Seco	112
Y106071NGD20	20	1.960	Galvanizado B	sZ	260	148	Seco	138

© August 2026 - All Rights Reserved